

Sista PU Foam



Sista M537

1K-Premium Polyurethane foam

- สำหรับงานติดตั้งกรอบ วงกบประตู หน้าต่างทุกประเภท
- อุดร่อง รอยต่อของกรอบหน้าต่าง งานปู งานฉนวน
- คุณสมบัติในการดูดซับเสียงบริเวณขอบหน้าต่าง และประตู
- ป้องกันความชื้น และทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



750 มล./กระป๋อง

Technical data

Material basis	Polyurethane
Tack-free time (23 °C/50 % rH)	8-10 minutes
Foam density (23 °C/50 % rH)	16-18 kg/m ³
Foam yield (23 °C/50 % rH)	35 L
Curing time	> 45 minutes, depending on layer thickness, temperature and ambient humidity
Shear resistance (DIN 53422)	4 N/cm ²
Temperature resistance (cured foam)	-40°C to 100°C
Fire class (DIN 4102)	B1 (see test certificate)
Sound-damping	> 59 dB
Post expansion (23 °C/50 % rH)	Approx. 20 %